

MUROTEC

ENLUCIDO DE EXTERIOR O INTERIOR



DESCRIPCIÓN:

▪ **MUROTEC** está compuesto a base de polímeros acrílicos modificadores, aditivos que entregan nivelación y consistencia plástica, permitiendo una perfecta trabajabilidad. Es un revestimiento con alto contenido sólido, que tiene la capacidad de formar una película resistente la cual al momento de estar seca puede ser lijada dejando una terminación suave y lisa.

APLICACIONES:

▪ **MUROTEC** tiene la capacidad de adherirse a una gran diversidad de superficies, lo que posibilita la reparación de sus irregularidades de forma simple, permitiendo la sujeción de pinturas o selladores.

MUROTEC es utilizado generalmente para:

- Reparaciones, enlucido de muros y cielo-losa de hormigón.
- Nivelaciones, ladrillos, tabiques de yeso y placas de madera tipo OSB.
- Nivelación y relleno de juntas de moldajes en muros y losas de hormigón.
- Acondicionamiento de superficies en muros y tabiques de yeso-cartón.
- Revoque de afinado de sustrato a superficie lisa, cosmética interior, perfilado y terminaciones.
- Revoque y enlucidos sobre placas de madera tipo OSB.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:

- Su consistencia pastosa permite una fácil aplicación.
- Alta adhesión al sustrato.
- De secado rápido.
- De alta flexibilidad.
- No se producen fisuras si al momento de aplicar cumplen con el espesor recomendado y condiciones ambientales.
- Una vez seco, el producto puede ser lijado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia	Pasta
Color	Gris
Densidad kg/L	1,69 – 1,73

▪ **Tiempo de secado (a 25°C y 60% HR):**

Tacto (min)	Duro (horas)	Aplicación de manos posteriores (horas)	Repintado máximo
0,15 – 0,3 hrs.	1 – 2 hrs.	24 hrs.	Indefinido

INSTRUCCIONES DE USO:

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

▪ La zona donde se realizará la aplicación del producto debe estar firme y limpia de todo contaminante; polvo, aceite, grasas, desmoldantes, etc. Esto ayudará a que las imperfecciones que se deseen arreglar queden bien definidas.

PREPARACIÓN Y MODO DE APLICACIÓN:

- No se debe aplicar el producto a una temperatura ambiente o de la superficie menor a 5°C y mayor a 35 °C, la humedad relativa no debe superar el 80%.
- Si la aplicación es en exterior no se debe aplicar en días de lluvia, nieve o llovizna. Para la aplicación es necesario que la superficie esta seca sin rastros de agua, al transcurrir 24 hora de su aplicación el producto se puede lijar para un mejor acabado.
- El espesor apropiado va entre los 0,5 y 5 mm, se recomienda que a mayor espesor se aplique por capas. Se debe dejar secar completamente para aplicar la siguiente capa, aplique las manos que estime

MUROTEC

ENLUCIDO DE EXTERIOR O INTERIOR




conveniente para conseguir una superficie suave y lisa.

- La dilución que se recomienda es de 0,04 L de agua por kg de **MUROTEC**.
- Aplicación con llana o espátula.

DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:

- Rendimiento teórico 1,6 m²/kg en una mano.
- Para saber el rendimiento real, se recomienda realizar pruebas en terreno.



PRESENTACIÓN:

- Balde de 24 kg

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, y bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de un (1) año.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- Enlucir en ambientes ventilados.
- Se recomienda manipular con implementos de protección personal, guantes, lentes de seguridad etc. En caso de contacto accidental en piel y ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y si las molestias persisten, consultar un especialista.
- No ingerir.
- Para mayor asesoría del producto, ya sea su manipulación, condiciones de riesgo etc. consultar la hoja de seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del sitio www.altecspa.cl.